

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ ЖИДКИХ ОБОЕВ SILK PLASTER

ПОДГОТОВКА: Поверхность должна быть сухой, чистой и однотонно белой, без каких либо посторонних пятен. Удалить старые обои, известь, гвозди и т.д. При необходимости обработать антисептиком пораженные грибком участки, обеспылить и высушить. Выровнять шпаклевками/штукатурками и загрунтовать фирменным грунтом SILK PLASTER в 2 слоя, продольно-поперечными движениями, с просушкой между слоями (3-4 часа). Выровнять цвет белой фасадной в/д краской.

При отсутствии фирменной грунтовки смотрите варианты замены на нашем сайте или проконсультируйтесь у продавца. Металлические и деревянные предметы (головки саморезов, гвоздей, шурупов, ДСП, фанера и т. д.) точно обработать грунтовкой или масляной краской.

НАНЕСЕНИЕ:



1. Налить воды комнатной температуры в пластмассовую ёмкость из расчёта:

4,5 литров – на один пакет вида Норд, Ист, Прованс; 6,0 литров - на один пакет вида Мастер, Оптима, Стандарт, Престиж, Виктория, Эйр Лайн, Вест, Сауф, Экодекор; 7,0 литров – на один пакет вида Рельеф, Премиум.

На каждую отдельную наносимую поверхность, замешивается количество пакетов жидких обоев способное покрыть ее целиком от угла до угла из одного замеса.



2. Высыпать в воду блёстки. Встряхнуть содержимое пакета, распределяя сыпучую смесь равномерно по всему объему. После чего, содержимое пакета полностью высыпать в воду и перемешать вручную, процеживая массу между пальцами (во избежание образования сгустков клея). Все составляющие натуральные и абсолютно безвредны для кожи.

ВНИМАНИЕ: Не допускается частичное замешивание пакета.



3. Выдержать замоченную массу рекомендуемое время (12 часов), используя для удобства хранения упаковочный пакет от жидких обоев. Далее смешать несколько пакетов одновременно в пластиковой ёмкости объёмом от 12 литров, хорошо перемешать смесь вручную. Так как возможны незначительные цветовые колебания от партии к партии рекомендуется по мере расхода смеси пополнять пластиковую ёмкость, смешивая новый материал с оставшейся массой. На каждую отдельную наносимую поверхность замешивается количество пакетов жидких обоев, способное покрыть ее целиком от угла до угла из одного замеса. Для удобства нанесения можно добавить до 1 литра воды комнатной температуры на один пакет.



4. Готовую смесь нанести небольшими порциями пластмассовой тёркой равномерно на поверхность от угла до угла из одного замеса. Тёрка должна прилегать к материалу под углом 10-15 градусов, образуя клин.

Для идеального нанесения SILK PLASTER через 1-2 часа, используя боковое освещение, разгладить поверхность тёркой, смачивая ее в воде.

Жидкие обои серии Оптима и Мастер можно наносить с помощью компрессора, сопло должно быть диаметром от 4 мм и давление от 4 атмосфер.

Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +15 °С, влажность - нормальная.

Время высыхания жидких обоев: 24-48 часов, в зависимости от температуры и влажности. Рекомендуется проветривать помещение.

Во избежание шероховатостей поверхности и проступления подложки, придерживайтесь указанного на пакете расхода материала.

Срок годности - 2 года. Хранить в сухом месте.

Расход материала при толщине слоя нанесения не более 1,5 мм: